



 **CONCRETE CANVAS**®  
*Concrete on a Roll*



RAIL



ROAD



MINING



PETROCHEM



AGRO



UTILITIES



PUBLIC WORKS



DEFENCE



DESIGN



SHELTER



Board of Trade  
Winner  
2018



Winner - 2017  
Business of the Year  
Success Through Innovation  
Success Through Overseas Trade



Winner  
Samsung Innovation Award



Winner  
Technical Innovation Award



Innovation Award  
ICE Wales Cymru Awards 2017



100  
2014  
Fast Track  
16th fastest growing  
company in the UK.




2014 Queen's Award  
for Enterprise in  
Innovation



2013  
MacRobert Award  
Finalist



### ما هو؟ - مقطع عرضي



الكونكريت كانفاس® Concrete Canvas هو جزء من فئة جديدة تمثل ثورة في مجال مواد البناء يطلق عليها اسم «الحصائر الأسمنتية الأرضانية الأمريكية» (GCCM). وهو عبارة عن قماش من مشبع بماء أسمنتية يتصلب عند إضافة الماء ليشكل طبقة خرسانية رقيقة متينة وغير نفودة للماء ومقاومة للحريق. في الحقيقة، يمكن وصفه على أنه «خرسانة في لفة من النسيج». يعطيك الكونكريت كانفاس القدرة على استخدام الخرسانة دون الحاجة إلى معدات ثقيلة أو معدات خلط: فقط أضف الماء.

يتكون الكونكريت كانفاس من نسبة ثلثي الأبعاد يحتوي على مزيج أسمنتي خاص. تضمن طبقة البني في سبي (البولييفينيل كلوريد) على أحد وجهي المواد أن يكون الكونكريت كانفاس عازلاً للماء. ويمكن ترتيب هذا القماش بالماء، أما بالرش أو بالغمير الكامل. عند التصلب، تسلح الألياف الخرسانية فتمنع التشققات وتتوفر طريقة انهيار آمنة. تتوفر لفافات الكونكريت كانفاس CC في 3 سمكات: CC5™ و CC9™ و CC13™ و CC8™، وسمكاتها بالترتيب هي 5 مم و 8 مم و 13 مم.

### مزايا استخدام الكونكريت كانفاس

#### التركيب السريع

يمكن تركيب الكونكريت كانفاس بمعدل 200 م²/الساعة، أي بما يعادل 10 مرات أسرع من حلول الخرسانة التقليدية.

#### سهولة الاستخدام

يتوفر الكونكريت كانفاس في لفافات يمكن حملها بواسطة الأشخاص للتطبيقات الصعبة الوصول. وبما أن الخرسانة مخلوطة مسبقاً فهذا يلغي الحاجة إلى الخلط أو القياس أو الدmek.

#### ال توفير في تكلفة المشروع الإجمالية

إن سرعة وسهولة استخدام الكونكريت كانفاس تعني أنه يمثل بديلاً اقتصادياً لعمليات الخرسانة التقليدية، بتعقيدات لوجستية أقل بكثير.

#### صديق للبيئة

تتميز تكنولوجيا الكونكريت كانفاس بكتلة منخفضة وبصمة كربونية منخفضة أيضاً، حيث أنها تستخدم مواد أقل حتى 95% من الخرسانة التقليدية في العديد من التطبيقات.

### الخواص الأساسية للكونكريت كانفاس

#### العزل المائي

تضمن طبقة البني في سبي (البولييفينيل كلوريد) على أحد وجهي المواد أن يكون الكونكريت كانفاس غير نفوداً للماء.

#### المثانة

إن الكونكريت كانفاس مسلح بالألياف مما يمنع التشققات ويختص الطاقة الناتجة عن الصدمات، ويوفر طريقة انهيار آمنة.

#### الدومومة

تبلغ مقاومة الكونكريت كانفاس للتأكل 5 أضعاف مقاومة خرسانة الأسمنت البورتلاندي العادي، كما أنه يتمتع بمقاومة عالية للمواد الكيمائية، و مقاومته جيدة للعوامل الجوية ، و لا يتحلل بتعرضه للأشعة فوق البنفسجية.

#### المرونة

تتميز الكونكريت كانفاس بخصائص تغطية جيدة ويتبع تضاريس الأرض تحته بشكل لصيق ويلتف حول البنية التحتية الموجودة بشكل جيد. يمكن قص الكونكريت كانفاس و تفصيله قبل أن يتصلب بالأدوات والمعدات اليدوية البسيطة.



لفافات صغيرة



لفاف كبيرة



تبطين القنوات

يمكن فرد لفات الكوتوكيت كأنفاس بسرعة لتبطين الخنادق أو الغنوات. وهي طريقة أسرع وأسهل وأقل تكلفة من الحرسانة التقليدية التي تُستخدم في تبطين الغنوات، كما أنها لا تتطلب استخدام معدات خاصة. ويمكن لفريق مكون من 3 أفراد فرش اللفات بمعدل 200م<sup>2</sup>/ساعة.



حماية المندرات

يمكن استخدام الكونكريت كأنفاس  
للحماية المندحرات من التعرية  
السطحية. مقارنةً بالخرسانة  
المقدوّفة يتميز الكونكريت كأنفاس  
بسرعة أكبر في التركيب وتكلفة  
أقل، ولا يتطلّب معدات متخصصة  
ويُفضّي على المخاطر المرتبطة  
بارتداد الخرسانة المقدوّفة وحطامها.



## عزل حواجز الحماية



المعالجة العامة للخرسانة

يمكن استخدام الكونكريت كأنقاض لتطبيقه وتجديده هيكل الخرسانة الموجودة مسبقاً وللمنشآت التي تعاني من التشققات والتخلل بسبب الظروف البيئية.



## القماش الخرساني - CC® - خواص ما بعد التصلب

تم التقطيب بالغمر وفقاً لمعايير ASTM D8030  
نسبة (الماء: القماش الخرساني) تساوي 0.33

### الأداء الميكانيكي

إن المقاومة المبكرة العالية جداً هي إحدى الخصائص الأساسية للقماش الخرساني والمقاومات والخصائص النموذجية على النحو التالي:

مقاومة الإنضغاط وفقاً لمعايير BS 12390-3 البريطانية  
تم الاختبار على مزيج اسمنتى بنسبة ماء:اسمنت تساوى 0.3 لتعادل نفس النسبة في القماش الخرساني المرتبط بالغمر.

50 24 ساعة (ميغا باسكال)  
80 28 يوم (ميغا باسكال)

مقاومة الدخن ASTM D8058 عند 24 ساعة.

التشقق النهائي (ميغا باسكال)	التشقق الأولي (ميغا باسكال)	(M.D.) متوسط
أكبر من 10.0	4.0	CC5™
أكبر من 6.0	4.0	CC8™
أكبر من 6.0	4.0	CC13™

هبوط متفاوت في الأرض ▲

الجهاد قبل فشل النبي في سبي

(بولييفينيل الكلوريد) (بعد أدنس 50 مم متراً لكل 1 متر عرض)

5% <

### الديمومة البيئية (العمر المتوقع 50 سنة بحد أدنى)

اختبار تجميد-ذوب 20 ±20 (ASTM C1185) درجة مئوية

اختبار تجميد-ذوب 50 ±50 (BS EN 12467:2004) درجة مئوية

اختبار غمر-تفيف (BS EN 12467:2004)

اختبار حرارة أمطار (BS EN 12467:2004)

عدم فسادية الماء (BS EN 12467:2004)

مقاومة الجذور (DD CEN/TS 14416:2005)

المقاومة الكيميائية (BS EN 14414)

- اللحامض (بي اتش 1) 56 يوماً من الغمر عند درجة حرارة 50° مئوية

- القلويات (بي اتش 13) 56 يوماً من الغمر عند درجة حرارة 50° مئوية

- الهيدروكربونات 56 يوماً من الغمر عند درجة حرارة 50° مئوية

- مقاومة الكبريتات 28 يوماً من الغمر عند أنس هيدروجيني (7.2)

### الأداء الهيدروليكي

القص المسموح به والسرعة (ASTM D-6460) CC8TM<sup>▲▲</sup> (ASTM D-6460)

- القص (ميغا باسكال)

- السرعة (متر/ثانية)

مقاومة التعرية (ASTM C-1353)

تقريباً 7.5 مرة أكبر من الدسمت البورتلاندي العادي

(17) ميغا باسكال) (مم 1000/ دورة)

قيمة (معامل) مانينغ (ASTM D6460)

### أخرى

حماية خطوط الأنابيب من الصدمات

CC13TM (ASTM G13 فقط)

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون طبقاً لـ ISO 14040 و EN 15804

تمت مقارنة القماش الخرساني 8 مم مع الخرسانة التقليدية

(من المصنوع إلى المنشور)

معامل التمدد الحراري

α (مم/م)

التفاعل مع الحرائق؛

شهادة الفئة الأوروبية ب S1, d0 1:2007+A1:2009-BS EN 13501

مقاومة اللهب: MSHA ASTP-5011

شهادة الرأسى والأفقي

راجع وثيقة الهبوط المتفاوت في الأرض

▲ تجاوز المنتج قدرات اختبار على نطاق واسع ولم يتم اختباره إلى نقطة فشله. لتحقيق هذه القيم المسموح بها، يجب أن ينطوي المنتج مع نظام مصمم ليصل إلى هذه القيم أو يتجاوزها.

0.015-0.012

اجتياز

55%

اجتياز

0.15

n = 0.011

اجتياز

575 8.62

اجتياز

500 0.15

اجتياز

500 0.015-0.012

اجتياز

500 0.015-0.012