



CONCRETE CANVAS®

Concrete on a Roll

دليل التركيب:
الخطوة الخطوة



The Queen's Awards
for Enterprise
International Trade
2019



Board of Trade
Winner
2018



Winner
Technical Innovation Award



Innovation Award
ICE Wales Cymru Awards 2017



British Board of Agreement
Certified



ACS Registrars Ltd
ISO 9001 Accreditation



Certified CPD
Provider



Corporate
Member



PROUD SUPPORTER OF
EXPORTING IS GREAT



RAIL



ROAD



MINING



PETROCHEM



AGRO



PUBLIC WORKS



UTILITIES




DEFENCE



DESIGN



SHELTER



1.1 معلومات أساسية

الكونكريت كانفاس® Concrete Canvas هو جزء من فئة جديدة تمثل ثورة في مجال مواد البناء يطلق عليها اسم «الحصائر الأسمنتية الاصطناعية الأرضية المركبة» (GCCM).

وهو عبارة عن قماش مرن مشبع بمواد أسمنتية يتصلب عند إضافة الماء ليشكل طبقة خرسانية رقيقة، متينة، غير نافذة للماء و مقاومة للدرift.

في الحقيقة، يمكن وصفه على أنه «خرسانة في لفة من النسيج»، حيث يُستخدم في مجموعة كبيرة من التطبيقات، بما في ذلك تبطين حواجز الحماية وقنوات المياه وحماية المنحدرات ومنع نمو الأعشاب وإصلاح عبارات المياه والمعالجة العامة للخرسانة.

1.2 نطاق الاستخدام

- تقدم هذه الوثيقة التوجيهات والإرشادات الضرورية لتركيب الكونكريت كانفاس (CC) لغرض المعالجة العامة للخرسانة بطريقة تزيد من أمان وكفاءة وسلامة المواد فيزيائياً.
- يقدم الدليل التالي معلومات مفيدة لفني تركيب الكونكريت كانفاس CC وعملائه وموصفيه، كما يقدم لمحة عن تقنيات التركيب لأغراض المعالجة العامة للخرسانة.
- تدل طبيعة الكونكريت كانفاس CC متعددة الجوانب على أن هذه الوثيقة غير شاملة ومتعددة لأغراض التوجيه والإرشاد فقط. قد تكون هناك حاجة إلى استثناءات لهذا المبدأ التوجيهي للتعامل مع الظروف الخاصة بالموقع وأو المنتج.
- يعتمد أداء الكونكريت كانفاس بشكل كبير على جودة التركيب. تقع على أخصائي التركيب مسؤولية الالتزام بهذه المبادئ حيث أمكن وكذلك مواصفات المشروع ورسوماته.



تبطين القنوات بالكونكريت كانفاس - المعالجة العامة للخرسانة، باوبيرن، اسكتلندا، المملكة المتحدة

2.0 المواصفات وأساليب التركيب

2.1 تحديد سماكة الكونكريت كانفاس الصحيحة

يتوفر الكونكريت كانفاس بـ 3 سماكات، CC5™ (5مم)، CC8™ (8مم)، و CC13™ (13مم).

- يمكن استخدام CC5™ لصيانة المندرارات أو القنوات في الحالات التي يكون فيها جريان الماء خفيفاً (والتي تعتمد على التطبيق - اتصل بشركتنا Concrete Canvas Ltd للحصول على المشورة والمساعدة). يمكن استخدام CC5™ أيضاً في الأعمال المؤقتة.

- تعتبر CC8™ المادة القياسية المخصصة لمعالجة القنوات ويوصى بها ما لم تتطبق أي من الحالات المذكورة أعلاه أو أدناه.
- تستخدم CC13™ عندما تكون القناة التي يجري معالجتها معرضة لمستويات عالية من الحطام أو عندما يتجاوز معدل تدفق المياه 8.6 م/ث أو عندما تكون الأرض شديدة الانحدار أو غير ثابتة، مما قد يسبب المزيد من الهبوط في المنشآت الخرساني القائم.

نوع الكونكريت كانفاس	السماكه (مم)	عرض اللفة	الوزن الجاف (كغ/م²)	لقات صغيرة التفطية (م²)	طول اللفة الصغيرة (م)	اللفة الكبيرة التفطية (م²)	طول اللفة الكبيرة (م)
CC5™	5	1.0	7	10	10	200	200
CC8™	8	1.1	12	5	4.55	125	114
CC13™	13	1.1	19	-	-	80	73

الجدول 1. قياسات الكونكريت كانفاس

2.2 تحديد النسق الصحيح للفة الكونكريت كانفاس

يتوفر الكونكريت كانفاس في لفات كبيرة، لفات صغيرة و لفات عريضة.


- اللفات الكبيرة تسرع عملية التركيب أكثر من اللفات الصغيرة، ولكن يجب فردها باستخدام معدات رفع ثقيلة وعارضة معدنية.
- تعتبر اللفات الكبيرة أكثر فعالية من اللفات الصغيرة من حيث استخدام المواد والنقل.
- بالنسبة للمواقع التي لا يناسبها ذلك، يمكن استخدام لفات صغيرة يمكن حملها بواسطة الأشخاص دون الحاجة إلى معدات ثقيلة ما يناسب الأعمال ذات النطاق الأصغر وفي المناطق صعبة الوصول.
- يتوفر الكونكريت كانفاس في لفات عريضة تصل إلى 3 مرات عرض اللفة القياسية. اتصل بشركتنا Concrete Canvas لمزيد من التفاصيل.



يتوفر الكونكريت كانفاس بلفات صغيرة وكبيرة وعربيضة

2.0 المواصفات وأساليب التركيب


2.3 المصطلحات



المصطلحات الخاصة بالقناة

خنادق تثبيت في بداية ونهاية القناة.

المصطلحات الخاصة باتجاه تركيب الكونكريت كانفاس



تتوفر تفاصيل توضع الكونكريت كانفاس، وتفاصيل تثبيت وتوصيل الأطراف لتطبيقات المعالجة العامة للخرسانة. يرجى الاتصال بشركة Concrete Canvas Ltd. لمزيد من التفاصيل.

2.4 تثبيت الحدود الخارجية

من الضروري تثبيت الكونكريت كanvas حول الحواف الخارجية بالكامل، وذلك لمنع حركة المواد وتقليل تدفق الماء بين المادة والطبقة السفلية التي يمكن أن تؤدي إلى رفعها.


أفضل طريقة لتأمين الحواف الخارجية للكونكريت كanvas هي **خندق التثبيت أو التثبيت الميكانيكي**.

عند استخدام خندق التثبيت، يجب أن تكون المواد المستخدمة في الردم «غير قابلة للتأكل»، الأمر الذي يعتمد على قوى التأكل التي ستتأثر بها المواد الموجودة في خندق التثبيت على امتداد العمر التصميمي للمنشأ. يُفضل وجود خندق تثبيت مردوم بمواد من الأسممنت أو الخرسانة المصبوبة في المصايف القاطعة التي تجمع المياه الجارية المجاورة والتي تكون معرضة لخطر التعرية (راجع الخيار (أ) أدناه)، قد يكون ردم من التربة / الركام كافٍ في حالة عدم وجود ماء يتدفق من فوق الخندق إلى القناة (عندما يكون مدحبي دخول المياه منخفضاً). يجب أن يكون لخندق التثبيت أبعاد لا تقل عن 150 مم × 150 مم. كما يجب أن يتبعد الكونكريت كanvas مقطع القناة الخرساني الحالي بحيث يتم تثبيته على الهيكل القائم.

عند استخدام التثبيت الميكانيكي، يفضل استخدام براغي خرسانة من ستانلس ستيل أو براغي وعزقات بالإضافة إلى صفيحة تثبيت ستانلس ستيل ولاصق مانع تسرب/جوانة. يمكن تطبيق روبية أسمنتية لتغطية الحافة المقطوعة من الكونكريت كanvas لإنشاء شكل خرساني مثالي.


الخيار ب

خندق مردوم بالترية/ الركام مع وتد - يكون ذلك مناسباً في حالة وجود خطر منخفض لدخول المياه في المحيط




الخيار د

الحلقات المعدنية - يكون ذلك مناسباً في حالة وجود خطر منخفض لدخول المياه في المحيط




الخيار أ

خندق مردوم بالخرسانة - يوصى به عندما يتدفق الماء من خندق التثبيت إلى القناة



الخيار ج

صفيحة التثبيت - يوصى به عندما يتدفق الماء من فوق خندق التثبيت إلى القناة



الشكل 1: خيارات تثبيت الحدود الخارجية

دليل التركيب: النهاية لـ الخرسانة

2.0 المواصفات وأساسيات التركيب

CC5™	
الحد الأدنى لـ L_{REC} لكل التثبيت المعدنية (مم)	الحد الأدنى لـ L_{REC} لكل التثبيت (كيلو نيوتن)
15	1.71
35	2.57
استخدم قضيب التثبيت	5.13
استخدم قضيب التثبيت	7.70

الجدول 2. متطلبات نقاط التثبيت الميكانيكي الدنيا لـ CC5™

CC8™	
الحد الأدنى لـ L_{REC} لكل التثبيت المعدنية (مم)	الحد الأدنى لـ L_{REC} لكل التثبيت (كيلو نيوتن)
15	1.88
25	3.77
40	4.71
استخدم قضيب التثبيت	9.42

الجدول 3. متطلبات نقاط التثبيت الميكانيكي الدنيا لـ CC8™

CC13™	
الحد الأدنى لـ L_{REC} لكل التثبيت المعدنية (مم)	الحد الأدنى لـ L_{REC} لكل التثبيت (كيلو نيوتن)
15	2.66
25	5.33
40	6.66
استخدم قضيب التثبيت	13.32

الجدول 4. متطلبات نقاط التثبيت الميكانيكي الدنيا لـ CC13™

عند استخدام التثبيت الميكانيكي، يجب أن تكون التثبيتات متباينة بشكل متساوٍ عبر عرض الكونكريت كأنفاس، مع نقطة تثبيت واحدة في كل منطقة تراكم، على بعد 50 مم من حافة الطبقة. يتم تحديد التباعد الأدنى لنقاط التثبيت تبعاً لقوة القص الموصى بها من قبل مصنع المثبتات من جهة (L_{REC})، ولمساحة سطح التثبيت من جهة ثانية (الصفحة)، قضيب التثبيت، حجم الحلقة المعدنية). قوة القص الدنيا الموصى بها (L_{REC}) ونقاط التثبيت المطلوبة للحصول على تثبيت محيطي كافٍ في خنادق التثبيت موضع في الجداول 2 و 3.

من المهم أن يتم تثبيت جميع الأطراف الخارجية، بما في ذلك الحواف العليا والحواف السفلية وفقاً لهذا المستند التوجيهي.

لمزيد من المعلومات حول تثبيت الحدود الخارجية، يرجى الرجوع إلى شركة Concrete Canvas Ltd للحصول على الرسومات التفصيلية القياسية المتعلقة بالمعالجة العامة للخرسانة.


2.5 التوصيل

يجب أن ترتكب طبقات الكونكريت كأنفاس بمقدار 100 مم كحد أدنى في اتجاه تدفق الماء (وأن تكون متراكبة مثل بلديات الأسفين) وأن يتم تثبيتها معاً لضمان توصيل تام على طول كل وصلة. يمكن استخدام نقاط التثبيت الميكانيكية، مثل براغي الفرسانة المصنوعة من الستانلس ستيل أو البراغي والعزقات مع حلقة معدنية 15 مم بحد أدنى وفقاً للمخطط أدناه. يلزم التثبيت بتباعد 500 مم على الأقل على طول الوصلة، أو أقل من ذلك في حال وجود شروط تحمل خاصة (راجع القسم 2.6). على طبقات سفلية غير مستوية في مناخات الطقس الحار حيث يمكن أن يحدث تموج لحواف الكونكريت كأنفاس، قد تكون هناك حاجة أيضاً إلى نقاط تثبيت إضافية في مواقع معينة لمنع فتح المواد المتراكبة وضمان اتصال تام مع الطبقة السفلية. هذا هو المكان الذي يجب استخدامه تبعاً لحالة الطبقة السفلية في الموقع. يرجى الاتصال بشركة Concrete Canvas Ltd للحصول على المشورة.

يمكن تقليل نفادية الوصلة عن طريق تطبيق لاصق مانع للتسرب معتمد من شركة Concrete Canvas أو عن طريق ربط الوصلة حرارياً قبل القيام بالثبيت الميكانيكي. الرجاء مراجعة دليل مستخدم الكونكريت كأنفاس: التوصيل والتثبيت لمزيد من المعلومات حول طرق التوصيل هذه. لتطبيقات الاحتواء، يجب استخدام السي سي هاييدرو™ CC Hydro.



الربط الحراري باستخدام الأدوات اليدوية



وصلة نموذجية

2.0 المواصفات وأساليب التركيب

2.6 التثبيت الوسطية

قد يكون من الضروري وجود تثبيتات وسطية إضافية لمقاومة شروط التحميل التالية:


- أحمال القص الهيدروليكي: على سبيل المثال، قنوات التبطين ذات الميل <10% - راجع [ملاحظات دليل التصميم الهيدروليكي للكونكريت كأنفاس](#).
 - أحمال الرياح: على سبيل المثال في الموقع المكشوفة التي تتجاوز أطوال المنحدرات فيها 7 أمتار - راجع [دليل تركيب الكونكريت كأنفاس: تبطين حواجز الحماية](#).
 - انكماش التجفيف: مثل تبطين القنوات التي يتجاوز فيها الميل الجانبي أو عرض أرضية القناة 5 أمتار - راجع القسم 2.6.1.
- يمكن أن توفر شركة Concrete Canvas Ltd ورقة المواصفات لمواد الكونكريت كأنفاس لحسابات المصمم. يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.

2.6.1 التصميم من أجل انكماش التجفيف (حيث يزيد طول المنحدر الجانبي أو عرض أرضية القناة على 5 أمتار)


لتخفيف الآثار المحتملة لانكماش التجفيف، والذي قد يحدث في المنشآت كبيرة الحجم، يلزم وجود تثبيتات وسطية إضافية عند «نقطة تغير تعرق القناة» عندما تكون المسافة من نقطة تغير التعرق إلى التثبيت التالي أكبر من 5 أمتار (راجع الأشكال 2.1 - 2.4).

يجب أن تكون نقاط التثبيت موجودة على طول القناة وعلى بعد 100 ملم من نقطة تغير التعرق. يجب أن تكون نقاط التثبيت متباينة بشكل متساو على عرض طبقة الكونكريت كأنفاس، مع نقطة تثبيت واحدة في كل تراكم، على بعد 50 مم من حافة الطبقة. ويجب أن تكون نقاط التثبيت براغي ستانلس ستيل أو براغي وعزقات مستخدمة مع حلقات معدنية أو قضبان تثبيت من الستانلس ستيل. يجب أن يكون إجمالي القص المقيد والحد الأدنى من نقاط التثبيت محدد وفقاً للجدول ذي الصلة في القسم 2.4. لذلك، من المهم التتحقق من V_{REC} لكل نقطة تثبيت عند قوة خرسانية محددة من ورقة مواصفات الشركات المصنعة لنظام التثبيت. وبالتالي، قد يلزم زيادة نقاط التثبيت على عرض الكونكريت كأنفاس في حال وجود طبقات سفلية منخفضة الجودة أو عمق غرز متضمنة حيث تكون V_{REC} قد انخفضت.


ترتيبات التثبيت الالزامية للتخفيف من الآثار المحتملة لانكماش التجفيف:




الشكل 2.2 قاعدة القناة > 5 م، يتم التثبيت على بعد 100 مم من تغير مقطع القناة الم incurved



الشكل 2.1 تثبيت الأطراف الخارجية فقط




الشكل 2.4 قاعدة القناة ومنحدر القناة < 5 م، يتم التثبيت على بعد 100 مم من جانبي تغير مقطع القناة الم incurved



الشكل 2.3 منحدر(جانب) القناة < 5 م، يتم التثبيت على بعد 100 مم من تغير مقطع القناة الم incurved


يتم تحديد عدد نقاط التثبيت لكل متر طولي من القناة وفقاً للجدول ذي الصلة في القسم 2.4.



الشكل 3. التثبيت طبقاً للمثال 1 الذي جرى تنفيذه.

2.6.1 أمثلة تم تنفيذها لطريقة التثبيت

مثال 1: تثبيت طبقة CC5™ على هيكل خرساني متتصدع ذي منحدر وأرضية > 5 م. (راجع الشكل 2.1). يمكننا تثبيت الحدود الخارجية في خندق تثبيت أو بواسطة التثبيت الميكانيكي، في هذا المثال سنقوم بتنقيح الكونكريت كانفاس في خندق تثبيت خرساني وفقاً للخيار (أ) في الشكل 1. فيما يخص التثبيتات الوسطية، وبما أن المنحدر وأرضية القناة > 5 م، لا يلزم وجود تثبيتات وسطية، ولكن التثبيت الميكانيكي مطلوب دائماً في مناطق توصيل الكونكريت كانفاس (مناطق التراكب). يجب أن تترافق التطبقات المتتجاوزة للكونكريت كانفاس بمقدار 100 مم (تكون مثبتة في اتجاه تدفق المياه) وأن يتم تثبيتها بإحكام 15 مم، ومتوسطة على بعد 30 - 50 مم من الحافة وتبعد 500 مم كحد أقصى على طول الوصلة. هذا موضح في الشكل 3.



الشكل 4. التثبيت طبقاً للمثال 2 الذي جرى تنفيذه.

مثال 2: تثبيت طبقة CC5™ على هيكل خرساني متتصدع له أرضية عرضها < 5 م (راجع الشكل 2.2). يمكننا تثبيت الحدود الخارجية في خندق تثبيت أو بواسطة التثبيت الميكانيكي، في هذا المثال سنقوم بتنقيح الكونكريت كانفاس بواسطة التثبيت الميكانيكي وفقاً للخيار (د) في الشكل 1. فيما يخص التثبيتات الوسطية، وبما أن أرضية القناة < 5 م، س تكون بحاجة إلى تثبيتات وسطية في أرضية القناة لمقاومة انكماش التجفيف 100 مم من نقطة تغير مقطع القناة الم incurved)، ويبقى دائماً التثبيت في مناطق التوصيل مطلوباً (كما هو موضح في المثال 1). اقترح المصمم براغي مع عزفات ستانلس ستيل M8 من طراز "D" R-HPTII-A4، بالإضافة إلى حلقات إحكام الربط من ستانلس ستيل للثبيتات الوسطية والمحيطية. وفقاً لورقة مواصفات الشركات المصنعة، يبلغ حمل التثبيت الموصى به (V_{REC}) لهذا النوع من التثبيت في الخرسانة المتتصدعة (بافتراض عمق غرز منخفض) 3.1 كيلو نيوتن. وبالرجوع إلى الجدول 2 في القسم 2.4 من هذا المستند، للحصول على التثبيت V_{REC} الذي يبلغ 3.1 كيلو نيوتن، يبلغ الحد الأقصى لتباعد التثبيت 150 مم ويتطلب إلى حلقة إحكام ربط ستانلس ستيل بقطر 35 مم على الأقل. يجب استخدام 7 نقاط تثبيت لكل 1 م من عرض طبقة الكونكريت كانفاس مع نقطة تثبيت واحدة في منطقة التراكب، على بعد 50 مم من حافة الطبقة. يوضح الشكل 4 ترتيب التثبيت. بدلاً من ذلك، يمكن استخدام قضيب تثبيت ستانلس ستيل بدلاً من حلقات إحكام الربط البالغ قطرها 35 مم.

2.7 التصميم الهيدروليكي

بالإضافة إلى مراجعة متطلبات التثبيتات الوسطية من أجل مقاومة تحمل القص الهيدروليكي، يجب على مصممي القنوات التي ستتم صيانتها بممواد الكونكريت كانفاس أن يراجعوا أيضاً تفاصيل التصميم التالية:

- نظام الصرف في الطبقة السفلية

- منافذ الفحص

لمزيد من المعلومات، [ملاحظات دليل التصميم الهيدروليكي للكونكريت كانفاس](#).


3. المبادئ الأساسية الأربع لتركيب الكونكريت كانفاس

فيما يلي أساسيات التركيب الأربع والتي تساعدك على تنفيذ عملية تركيب ناجحة.

1. تجنب الفراغات

جهز الطبقة السفلية بحيث تكون مرصوصة جيداً وثابتة جيودنقاً ولها سطح أملس ومستوٍ.

- عند التركيب على التربة، أزل أي نباتات أو صخور حادة أو ناتئة وسدّ الفجوات الكبيرة. تحقق من ملامسة الكونكريت كانفاس للطبقة السفلية للحد من تجسير وتحت التربة أسفل الكونكريت كانفاس.
- عند التثبيت على طبقة خرسانية، أزل أي مواد رخوة أو قابلة للتفتت، واقطع أي قضبان معرضة للتنوء وسدّ أي فجوات أو تشغقات كبيرة.



2. ثبت الكانفاس

تأكد أن المواد تم توصيلها في كل مناطق التوصيل وأن تلك المواد مثبتة في الطبقة السفلية.

- التركيب:** يجب توصيل طبقات الكونكريت كانفاس المتراكبة معاً، نموذجياً يتحقق ذلك باستخدام براغي ستانلس ستيل بالإضافة مثبتة على مسافات منتظمة. يساعد وضع البراغي بصورة صحيحة على تحقيق تلامس وثيق بين طبقات الكونكريت كانفاس ومنع انجراف الطبقة السفلية والحد من نمو الأعشاب المحتمل. يمكن استعمال لاصق مانع التسرب بين الطبقات لتحسين لانفاذية الوصلة.

يمكن استخدام "الوصيل الحراري" لتوصيل طبقات الكونكريت كانفاس معاً دون تشقير الكانفاس. يحسن ذلك أيضاً من لانفاذية الوصلة. للمزيد من خيارات التوصيل، انظر دليل مستخدم الكونكريت كانفاس: [الوصيل والتثبيت](#).



ثبت الكانفاس

- الثبيت:** تستخدم الأوتاد عند التركيب على التربة. عند التركيب على طبقات أسمنتية أو صخرية يمكن توصيل طبقات الكونكريت كانفاس معاً وثبتتها على الطبقة السفلية باستخدام براغي طابوق أو مثبتات البراغي الخرسانية. يوصى باستعمال تركيبات ستانلس ستيل ستيل مع حلقة إحكام الربط (وردة).

3. امنع دخول المياه والرياح

من الضروري منع دخول الماء أو الرياح بين الكونكريت كانفاس والطبقة السفلية، على كامل محيط الكونكريت كانفاس وبين الوصلات.


- عند التركيب على التربة، نموذجياً يتحقق ذلك من خلال ردم الحواف الخارجية للكونكريت كانفاس بالكامل داخل خندق التثبيت.
- عند التركيب على طبقات أسمنتية أو صخرية، ينبغي إحكام الحواف الخارجية من خلال استخدام مونة أسمنتية أو لاصق مانع التسرب.
- ينبغي توصيل جميع طبقات الكونكريت كانفاس المتراكبة في اتجاه تدفق المياه.



امنع دخول المياه والرياح

رُّطب الكونكريت كانفاس بطريقة صحيحة، آخذًا بالاعتبار كمية المواد المستخدمة والظروف الجوية المحيطة.

- تحقق دائمًا من الترطيب من خلال معاينة السطح العلوي للكونكريت كانفاس.
- تأكد من ترطيب مناطق التراكب والمواد الموجودة داخل خندق التثبيت قبل أعمال الردم.
- رشّ السطح المقوى بالألياف بالماء بحيث يبقى رطبًا عند لمسه بعد عدة دقائق من الترطيب.
- اتبع دليل مستخدم الكونكريت كانفاس: [الترطيب](#).



رُّطب بشكل كامل



التجهيزات الضرورية



يجب إزالة الخرسانة المتكسرة واستخدام المونة الاسمنتية لملء الشقوق الكبيرة



تأكد من وضع الكونكريت كanvas مع التأكد من عدم وجود فراغات تحته



ثبت الكونكريت كanvas على الهيكل الحالي لمنع دخول المياه

4.1 المعدات المطلوبة

- يجب توفير كونكريت كanvas كافية لإكمال المشروع.
- قناع وقفازات سلامة.

- معدات تقطيع، سكين إطباقي أو حلقة قاطعة.
- نقاط تثبيت ميكانيكية من الستانلس ستيل وحلقات إحكام الرivet ومفتاح ومثقاب للتثبيت على المحيط وفي الوسط وفي مناطق التراكب.

- مشابك تثبيت معدنية أو بلاستيكية ومطرقة لثبيتات محيط خندق التثبيت في التربة.

- معدات الرivet الحراري (إذا لزم الأمر كديل للتركيبات الميكانيكية للوصلة) - يرجى الرجوع إلى دليل استخدام الكونكريت كanvas:

[الرivet الحراري](#).

مصدر مياه.

يرجى الاطلاع على قائمة معدات الكونكريت كanvas لمعرفة التفاصيل كاملة. مخاطر غبار. البس معدات وقاية شخصية ملائمة.

راجع وثيقة [CC SDS](#).

4.2 تجهيز الموقع

- قم بتدوير المجرى المائي (في حالة تبطين مجرى مائي مع وجود مياه جارية).

- يجب إزالة الخرسانة المتكسرة واستخدام المونة الاسمنتية لملء الشقوق الكبيرة (أكبر من 50 مم في أي اتجاه) لإزالة الفراغات أسفل الكونكريت كanvas. يمكن أيضاً استخدام قماش التكسية الأرضي (جيوبتيكستايل).

- يجب إزالة التربة الرخوة والمصخور والحطام الخرساني والمزروعات.
- قم بحفر خندق التثبيت في أعلى القناة (حد أدنى 150 مم × 150 مم) إذا لم يتم تثبيت الكونكريت كanvas على الهيكل الحالي.

- احفر خنادق تثبيت عند بداية ونهاية القناة (حد أدنى 150 مم) إذا كنت لن تقوم بتثبيت الكونكريت كanvas على منشآت موجودة مسبقاً.

4.3 تركيب الكونكريت كanvas

- تحقق من طريقة التركيب الموصفة في المشروع (بشكل طولي أو عرضي).

ابداً من أسفل مجرى القناة عند المصب واتجه لأعلى.

- عند تركيب الكونكريت كanvas، تأكد أن السطح المسامي للكونكريت كanvas موجه لأعلى وأن غشاء البولي في سبي ملامس للهيكل.

- في حال التركيب بشكل عرضي قم بإدخال أطراف الكونكريت كanvas في خنادق التثبيت قبل قص المواد.

- تأكد من توصيل الحافة الخلفية للطبقة الأولى من الكونكريت كanvas في الهيكل الحالي أو دفنه في خندق التثبيت لمنع دخول الماء ومنع احتباس أسفل الكونكريت كanvas.



4.4 الطبقات المتراكبة

عند وضع طبقة الكونكريت كانفاس اللاحقة، تأكّد من وجود تراكم 100 مم على الأقل بين الطبقات في اتجاه تدفق المياه (مثل بلاطات الأسقف) وتأكّد أيضاً أن المواد ملامسة تماماً للطبقات الخرسانية.



تأكد من وجود تراكم بمقدار 100 مم على الأقل



قم بتركيب الكونكريت كانفاس في اتجاه تدفق الماء



ترطيب أسفل الوصلات قبل التثبيت



مثبتات البراغي
الخرسانية

براغي طابوق

المثبتات الوسطية

4.5 التوصيل والتثبيت

واصل تثبيت المواد على طول الحدود الخارجية (أعلى القناة) للقناة عن طريق تثبيت الكونكريت كانفاس في خندق التثبيت أو عن طريق تطبيق نقاط التثبيت الميكانيكية، قضيب التثبيت ولاصق مانع التسرب/جوانة على الهيكل الحالي وفقاً للإرشادات المذكورة أعلاه.

- في حالة التوصيل عن طريق الربط الحراري، قم بالربط قبل الترطيب.

قم بترطيب المواد أسفل مناطق الوصلات التراكبية للكونكريت كانفاس، وذلك في حالة التوصيل باستخدام نقاط التثبيت الميكانيكية. بعد الترطيب يبقى الكونكريت كانفاس قابلاً للتشغيل لمدة 2-1 ساعة. قم بالتوصيل عن طريق إدخال نقاط التثبيت الميكانيكية وحلقات التثبيت المعدنية في الفراغات وفقاً للتوجيهات المذكورة أعلاه، بحوالي 30 - 50 مم من حافة الكونكريت كانفاس. تأكّد من عدم وجود خلطة في منطقة التوصيل وأن كلتا الطبقتين متصلتان ببعضهما البعض.

قم بتركيب التثبيتات الوسطية كما هو مطلوب لتحسين تطابق الكونكريت كانفاس مع شكل المنشأ أسفله، للحد من انكماس التجفيف أو لمقاومة قوى القص الهيدروليكي كما هو مفصل في التصميم.

- يجب الحرص خلال التركيب لتجنب الإضرار بالكونكريت كانفاس. في حالة تضرر الكونكريت كانفاس خلال التركيب وقبل الترطيب، يجب إزالة الطبقة واستبدالها.

من الضروري أن يتم تثبيت جميع أطراف الكونكريت كانفاس (غير الموصولة مع بعضها) أثناء عملية التركيب خلال تنفيذ المشروع لمنع تسرب الماء أسفل الماء أسفل الكونكريت كانفاس مما قد يؤدي إلى رفع المواد.

قم فقط بفتح ما يمكن تركيبه وترطيبيه بالكامل قبل نهاية يوم العمل لتقليل أي تأثيرات سلبية على التركيب و/أو على أداء المنتج.

- في حالة استكمال التركيب في يوم العمل التالي، قم بحماية حافة آخر طبقة من الكونكريت كانفاس خلال الليل بخلاف عازل للماء لكي تتمكن من توصيل الكونكريت كانفاس عند العودة للعمل.

تأكد من توصيل حافة الطبقة العليا الأخيرة من الكونكريت كانفاس في الهيكل الحالي أو دفنه في خندق التوصيل لمنع دخول الماء أسفل الكونكريت كانفاس.



الترطيب



اختبار الترطيب باللمس



تحقق من كفاية الترطيب، ولاد تعتمد على الأمطار



خندق تثبيت مدروم

4.6 الترطيب

- بعد التثبيت والتوصيل، رش الماء على الكونكريت كانفاس لترطبه.
- قم برش السطح المسامي عدة مرات حتى يتسبّع الكونكريت كانفاس بالكامل. سيتحول لون الكونكريت كانفاس في بادئ الأمر إلى لون داكن بعدها يتحول للون أفتح عندما يمتص الماء.

- لا تقوم برش مياه ذات ضغط عال على الكونكريت كانفاس مباشرة حيث قد يؤدي ذلك إلى إزاحة الأسمنت الجاف من داخل الكونكريت كانفاس غير المتصلب.

- يمكن ترطيب الكونكريت كانفاس باستخدام مياه عذبة أو مالحة كما أن الكونكريت كانفاس ممكّن أن يتربّط ويتصّلب مباشرة تحت الماء.

- يقوم الكونكريت كانفاس باستهلاك الكمية المثالية من الماء مهما زادت كمية الماء المضافة.

- يلزم كمية ماء تعادل 50% من وزن المادةحد أدنى. على سبيل المثال، CC8 تحتاج 6 لترات ماء لكل متر مربع.

- للتحقق من درجة كفاية الترطيب، يجب أن يكون الكونكريت

- كانفاس مبتلاً عند لمسه بعد عدة دقائق من الترطيب.

- لتحديد إن كان الكونكريت كانفاس قد تم ترطبه بشكل كاف، ببساطة اضغط بإيمانك على الكونكريت كانفاس. إن ظهر ماء عند الضغط على القماش، فإنه قد تم ترطبه بشكل كاف. وإن لم يظهر ماء عند الضغط، يجب رش المزيد من الماء.

- لمزيد من المعلومات حول الترطيب وأقصى درجة حرارة لعمليات التركيب، يرجى مراجعة دليل الاستعمال الخاص بالكونكريت كانفاس: الترطيب.

4.7 التصلب

- زمن تشغيل الكونكريت كانفاس هو 1-2 ساعة بعد الترطيب (إضافة الماء).

- اردم خندق التثبيت لتحصل على تثبيت جيد ولتسنم لـ أي مياه سطحية بالجريان فوق خندق التثبيت إلى داخل قناة الكونكريت كانفاس.

- يتصلب الكونكريت كانفاس في غضون 24 ساعة ثم يصبح جاهزاً للاستخدام.

4.8 الصيانة والاصلاح

- تتطلب القنوات المعالجة بالكونكريت كانفاس حدّاً أدنى من الصيانة، وتكون مقاومة للحت على المدى الطويل، وتقلل من تشكّل الطمي وتنمع نمو الأعشاب أيضاً.

- في حالة اكتشاف وجود تضرر في المواد خلال التفتيش الدوري، يمكن تركيب رقة على المساحة المتضررة بحيث تزيد أبعاد الرقة عن أبعاد المنطقة المتضررة بحوالي 150 مم في كل الاتجاهات مع ربطها بمثبتات ميكانيكية وحماية حواف القطع بواسطة مونة أسمنتية أو لاصق مانع تسرب معتمد للكونكريت كانفاس.