



الكونكريت كانفاس® Concrete Canvas هو جزء من فئة مواد جديدة تمثل ثورة في مجال مواد البناء يُطلق عليها اسم «الحصائر الأسمنتية الأرضية المركبة» (GCCM). وهو عبارة عن قماش من مثبت أسمنتية يتصلب عند إضافة الماء ليشكل طبقة خرسانية رقيقة متينة غير نفوذة للماء ومقاومة للحرق. في الحقيقة، يمكن وصفه على أنه «خرسانة في لفة من النسيج». يقدم الدليل التالي معلومات مفيدة لفنيي تركيب الكونكريت كانفاس® (CC) GCCM وعملائه وموصفيه، كما يقدم لمحة عن الموصفات التقنية للمواد وتطبيقاتها وخصائصها.

تدل طبيعة الكونكريت كانفاس متعددة الجوانب على أن هذه الوثيقة غير شاملة ومُعدّة لأغراض التوجيه والإرشاد فقط.

## 1.0 المواصفات

### 1.1 أنواع الكونكريت كانفاس

يتوفر الكونكريت كانفاس في لفات بالأحجام والسمك الموضحة فيما يلي:

نوع الكونكريت كانفاس	السمك (مم)	عرض اللفة	الوزن الجاف (كغ/م <sup>2</sup> )	طول اللفة الصغيرة (م)	تغطية اللفة الصغيرة (م <sup>2</sup> )	طول اللفة الكبيرة (م)	تغطية اللفة الكبيرة (م <sup>2</sup> )	طول اللفة الكبيرة (م)
CC5™	5	1.0	7	10	10	200	200	200
CC8™	8	1.1	12	5	4.55	114	125	114
CC13™	13	1.1	19	-	-	73	80	73

### 1.2 اللفات الكبيرة/اللفات الصغيرة

يتوفر الكونكريت كانفاس بحجمين، لفات كبيرة، و لفات صغيرة يمكن حملها ونقلها بواسطة الأيدي العاملة. تختلف مساحة اللفة وفقاً لسمكة الكونكريت كانفاس كما هو موضح في الجدول الوارد أعلاه.

يتراوح وزن اللفة الكبيرة ما بين 1.5 طن و 1.6 طن وتورد ملفوفة على أنبوب من الورق المقوى يبلغ قطره 6 بوصة والذي يمكن تعليقه على عارضة معدنية ويتم فرده باستخدام المعدات الملائمة (انظر الصورة في الجانب الأيمن). تؤمن اللفات الكبيرة طريقة أسرع لفرش الكونكريت كانفاس، وتحتاج بميزة إضافية تتمثل في تقليل عدد الوصلات اللازمة. يمكنكم التواصل مع **Concrete Canvas Ltd** للحصول على العوارض المعدنية.

تورد اللفة الصغيرة ملفوفة على أنبوب من الورق المقوى يبلغ قطره 3 بوصة وتكون مزودة بمقابض حمل مصممة لتناسب إمكانية حملها من قبل عاملين أثنيين إلى أربعة عمال. يمكن توريد جميع سماكات الكونكريت كانفاس في لفات صغيرة بأطوال حسب الطلب مقابل تكلفة إضافية بسيطة.

يتوفر الكونكريت كانفاس الآن في لفات عريضة تصل إلى 4 أضعاف عرض اللفة القياسية. اتصل مع **Concrete Canvas Ltd** لمزيد من التفاصيل.



### 1.3 التغليف/النقل

يتم تغليف لفات الكونكريت كانفاس الكبيرة ووضعها على منصات نقل خشبية أبعادها  $1.2 \text{m} \times 1.0 \text{m}$ . وتورد لفات الكونكريت كانفاس الصغيرة بالطريقة ذاتها، حيث يتم لفها بطبقة بولي إيثيلين محكمة الإغلاق وتوضع على منصات النقل الخشبية. تنسع المنصة الخشبية  $1.2 \text{m} \times 1.0 \text{m}$  لـ 13 لفة صغيرة. كل لفة مواد تكون مرفقة بدليل الترتيب الأساسي.

يرد أدناه الكميات القياسية المعبأة بالحاويات، وللمعرفة التفاصيل الكاملة المتعلقة بأبعاد وأوزان التعبئة، يرجى الاطلاع على وثيقة **معلومات شحن الكونكريت كانفاس**.


حاوية 40 قدم*		
الوزن الإجمالي (طن)	الكمية (م <sup>2</sup> )	عدد المنصات الخشبية
22.6	2600	20
17.2	1300	20
-	-	-
26	3200	16
24.8	2000	16
24.8	1280	16

حاوية 20 قدم*		
الوزن الإجمالي (طن)	الكمية (م <sup>2</sup> )	عدد المنصات الخشبية
11.3	1300	10
8.6	650	10
-	-	-
13	1600	8
15.5	1250	10
15.5	800	10

\* يرجى التحقق من قيود النقل المفروضة في بلد الاستيراد حيث من الممكن أن يتراوّح الوزن المسموح به للحاويات.

## 2.0 التطبيقات

يستخدم الكونكريت كانفاس كبدائل عن الخرسانة التقليدية (المصبوبة في المكان أو مسبقة الصنع أو الخرسانة المقدوفة) لمقاومة التعرية والمعالجة العامة للخرسانة القديمة وفي مجال الإنشاء. فيما يلي بعض الأمثلة النموذجية:



## 2.1 تبطين القنوات

يمكن استخدام الكونكريت كانفاس لتوفير سطح ثابت صلب مقاوم للتعرية لتبطين القنوات لأعمال الري والصرف. يستخدم الكونكريت كانفاس كبدائل عن أنظمة التصريف الخرسانية التقليدية وعندما يكون من غير الممكن زرع جوانب قنوات التصريف أو تركها من دون تبطين بسبب وجود معدل تدفق مياه عالي، أو عندما تحتاج إلى لانفاذية عالية أو عند الحاجة إلى تقليل أعمال الصيانة. لمعرفة التفاصيل كاملة حول تبطين القنوات باستخدام الكونكريت كانفاس، يرجى الاطلاع على [دليل تركيب الكونكريت كانفاس: تبطين القنوات](#).



## 2.2 حماية المنحدرات

يمكن استخدام الكونكريت كانفاس لتوفير سطح ثابت صلب مقاوم للتعرية لحماية المنحدرات من التدهور البيئي. يحل الكونكريت كانفاس محل الخرسانة المقدوفة وعندما تكون المنحدرات المزروعة غير قابلة للإنشاء بسبب وجود المياه الجوفية، أو بسبب المناخ القاحل أو لوجود تربة سيئة. لمعرفة التفاصيل كاملة حول تبطين المنحدرات بالكونكريت كانفاس، يرجى الاطلاع على [دليل تركيب الكونكريت كانفاس: حماية المنحدرات](#).



## 2.3 تبطين حواجز الحماية

يمكن استخدام الكونكريت كانفاس لتوفير تغطية متينة لحواجز الحماية المستخدمة في الهياكل الثانوية حول حقول خزانات البترولكيماويات، مخازن العتاد، وتصنيعات مواجهة الفيضانات. يستخدم الكونكريت كانفاس عادةً لحماية حواجز الحماية من التدهور البيئي والأضرار التي تسببها الحيوانات ولتحسين لانفاذية الأرض ومكافحة نمو الأعشاب. لمعرفة التفاصيل كاملة حول تبطين حواجز الحماية بالكونكريت كانفاس، يرجى الاطلاع على [دليل تركيب الكونكريت كانفاس: تبطين حواجز الحماية](#).





## 2.4 المعالجة العامة للخرسانة القديمة

يمكن استخدام الكونكريت كانفاس لإعادة تطهير المنشآت الخرسانية المتشققة والمتصورة وتطلب معالجة. يمكن استخدام الكونكريت كانفاس لزيادة العمر الافتراضي للمنشآت وتقليل التسرب وتحسين قابليتها لتدفق المياه فوقها. من الممكن استخدام الكونكريت كانفاس كعنصر بديل في عمليات إعادة البناء أو عندما يكون من غير الممكن التطبيق بعنصر بديل في التطهير الأرضي بسبب وجود تدفق مياه عالي أو مخاوف تتعلق بديمومة الغشاء الأرضي.



## 2.5 تطهير عبارات المياه

من الممكن استخدام الكونكريت كانفاس لإعادة تطهير عبارات المياه الخرسانية والمعدنية المتضررة بسبب عمليات الحفريات والتعرية. يستخدم الكونكريت كانفاس لزيادة العمر الافتراضي للعبارات وتوفير طبقة ثابتة وصلبة مقاومة للتعرية بالإضافة إلى تحسين لانفاذية العبارات للمياه وتحسين قابليتها لتدفق المياه فوقها. من الممكن استخدام الكونكريت كانفاس كعنصر بديل عن التطهير الأرضي (جي آر بي) أو البولي يوريثين أو الخرسانة المقذوفة.



## 2.6 وقف نمو الأعشاب

يمكن استخدام الكونكريت كانفاس لمنع نمو الأعشاب في المناطق التي يصعب فيها القيام بأعمال الصيانة مثل المناطق المحيطة بالمنشآت الحساسة أو في الأماكن النائية. يستخدم الكونكريت كانفاس عادةً كبديل عن البلاطات الخرسانية مسبقة الصب وعندما يفشل قماش التكسية الأرضي (جيوبتيكستايل) في تأمين الديمومة المطلوبة.



## 2.7 مخارج التصريف/ مصارف المياه

من الممكن استخدام الكونكريت كانفاس لحماية الأسطح الموجودة في المناطق عالية التدفق المعرضة للتعرية مثل عبارات المياه تحت الأرض وأسطح مصارف المياه. يستخدم الكونكريت كانفاس كبديل عن حلول الخرسانة التقليدية و يستخدم بنفس طريقة حماية المنحدرات. يجب أن تتم عملية اختيار السماكة استناداً إلى معدل التدفق الأقصى.



## 2.8 حماية أقفاص السدود (المتاريس)

يمكن استخدام الكونكريت كانفاس لتغطية المتاريس المعدنية أو الملفوفة بغشاء التكسية الأرضي (جيوبتيكستايل) لمكافحة الأضرار الناتجة عن الصدأ، والتعرض للأشعة فوق البنفسجية ولمكافحة أعمال التخريب المتمعمد. يزيد الكونكريت كانفاس بشكل ملحوظ من عمر أقفاص السدود (المتاريس) مما يوفر سطح ثابت وصلب يستمر لعقود من الزمن. ومن الممكن أيضاً استخدام الكونكريت كانفاس لتغطية المتاريس الترابية لمنع الفحرة الناجم عن حطام الأجسام الغريبة (FOD) في التطبيقات العسكرية وكذلك منع دخول المياه إليها الأمر الذي قد يؤدي إلى هبوط في التربة.



## 2.9 حواجز التهوية في مناجم التعدين

يمكن الاستفادة من الكونكريت كانفاس في بناء حواجز في المناجم الموجودة تحت الأرض لإنشاء فتحات تهوية وجدران واقية من الانفجارات. يحل الكونكريت كانفاس محل الجدران المشيدة باستخدام قماش حواجز التهوية أو بلوکات التهوية أو ألواح الجبس حيث يوفر حللاً طويلاً الأمد سريع التركيب ذو أثر لوجستي صغير.

## 3.0 دليل الاختيار

الاستخدام	CC5™	CC8™	CC13™	التعليقات
تطبيقن القنوات	○	●	○	يوصى باستخدام CC8™ ما لم تتحقق أي من الحالات الآتية: ينصح باستخدام CC5™ في أعمال إعادة تبطين القنوات الخرسانية، أو تبطين سطوح صلبة كالصخور مثلًا، أو في الأعمال المؤقتة. ينصح باستخدام CC13™ إذا تجاوزت سرعة التدفق 8.6 م/الثانية، أو عند احتمال تعرض القنوات للأعمال حية، أو أن الميل غير ثابتة أو شديدة الانحدار.
حماية المنحدرات	○	●		- ينصح باستخدام CC5™ على الأراضي غير المستقرة أو في حالات التدفق العالى. يمكن استخدام CC8™ في المناطق التي تتعرض للأعمال حية.
عزل حواجز الحماية	○	○	●	- ينصح باستخدام CC5™. يمكن استخدام CC8™ أو CC13™ في المناطق التي تتعرض للأعمال حية.
المعالجة العامة للخرسانة القديمة	○	○	●	- ينصح باستخدام CC5™. يمكن استخدام CC8™ أو CC13™ إذا كانت الفراغات تحت الكونكريت كأنفاس كبيرة أو في حال كان المنشأ معرضًا لمعدلات تدفق عالية أو تدفق دوامي مضطرب.
تطبيقن عبارات المياه	○	●	○	- ينصح باستخدام CC8™. يمكن استخدام CC13™ في التطبيقات ذات التدفقات المائية المصحوبة بكميات كبيرة من الحطام أو التدفقات المائية عالية السرعة. يمكن استخدام CC5™ في التطبيقات ذات التدفقات المائية المصحوبة بكميات قليلة من الحطام أو في التدفقات المائية بطيئة السرعة.
وقف نمو الأعشاب			●	- ينصح باستخدام CC5™.
مخارج التصريف/ مصارف المياه	○	●		- ينصح باستخدام CC8™. يمكن استخدام CC13™ في مخارات التصريف ذات التدفقات المائية المصحوبة بكميات كبيرة من الحطام أو في التدفقات المائية عالية السرعة.
حماية أقفاص السدود (المتاريس)	○	●	●	ينصح باستخدام CC5™ أو CC8™. من الممكن استخدام CC13™ في أقفاص السدود ذات التدفقات المائية عالية السرعة أو المناطق المعرضة للصدمات.
جدار التهوية/ الوقاية من الانفجارات في مناجم التعدين	○	●	●	ينصح باستخدام CC5™ في تطبيقات حواجز التهوية. ينصح باستخدام CC8™ للجدران المعرضة للانفجار، بناءً على حمولة الضغط.

## 4.0 خصائص الكونكريت كأنفاس

### 4.1 اللانفاذية


يتميز الكونكريت كأنفاس بخصائص عازلة للماء ويوفر مستوى لانفاذية شبيه بالغضارب. وفقاً لمصطلحات ميكانيك التربة، تُقاس هذه الخاصية باستخدام قيمة «معامل النفاذية»  $K$ ، والذي يمثل معدل تدفق المياه خلال وحدة مساحة المواد. وقد خضع الكونكريت كأنفاس لاختبارات BS1377، وبيّنت الاختبارات أن لانفاذيته  $K$  تزيد عن  $10^{-8}$  م<sup>3</sup>/ثانية. ينصح باستخدام CC Hydro™ في التطبيقات التي تتطلب مستوى لانفاذية أعلى، في تطبيقات احتواء السوائل على سبيل المثال. ومن أجل اختيار وصلات بمستوى لانفاذية يلائم استخداماتكم، لطفاً انظر وثيقة دليل استعمال الكونكريت كأنفاس: التركيب والتثبيت.





### 4.2 الديمومة

يتميز الكونكريت كانفاس بقوه تحمل ومتانة ممتازة طولية الأمد بالإضافة إلى مقاومة تآكل تبلغ ضعف مقاومة خرسانة الأسمنت البورتلاندي العادي (المراجع DIN 52108). يوضح اختبار العمر المعدل المستند إلى المعايير الأوروبية المطابقة للمعايير البريطانية 12467 أن الحد الأدنى لعمر الكونكريت كانفاس يصل إلى 50 عاماً في مناخ المملكة المتحدة. وذلك بناءً على الاختبارات الدورية المكررة التالية: اختبار تجميد-تذويب واختبار حرارة-أمطار واختبار غمر-تجفيف حيث ظهرت على الكونكريت كانفاس مستويات منخفضة من التضرر. إن وجود ألياف التسلیح يداخل الكونكريت كانفاس تضمن له أداءً عالياً في درجات الحرارة المنخفضة حيث أن الكونكريت كانفاس نجح في اجتياز ما يزيد عن 200 دورة اختبار تجميد-تذويب من الجمعية الأمريكية لاختبار المواد C1185.



### 4.3 المميزات البيئية للمواد

يحظى الكونكريت كانفاس بالعديد من الفوائد البيئية مقارنة بالخرسانة التقليدية حيث يمكن للكونكريت كانفاس مثلًا أن يحل محل 100-150 مم من الخرسانة المصبوغة في أعمال تسوية السطوح مما يقلل البصمة الكربونية لأعمال الإنشاء. في أي مشروع تقليلي يمكن أن يوفر الكونكريت كانفاس تخفيفاً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تزيد عن 50% مقارنة بالخرسانة التقليدية (يرجى الاطلاع على [تقرير عنصر الكربون بالكونكريت كانفاس](#)). يستعمل الأسمنت المستخدم في الكونكريت كانفاس على مخزون قلوي محدود، مما يعني أنه يختلف عن معظم الخرسانات حيث إنه لا يصنف باعتباره مهيباً ويشكل ضرراً أقل على الحياة المائية (يرجى الاطلاع على [CC SDS](#)). يتميز الكونكريت كانفاس بمعدل انجراف منخفض، فقد أوضحت تحليلات أجرتها المعامل المركزية للختارات بالولايات المتحدة أن مستويات الارتشاح أقل بشكل كبير من الحد المقصود به من وكالة حماية البيئة (يرجى الاطلاع على [تقرير الاختبار البيئي للكونكريت كانفاس](#)). يمكن بذلك ترطيب الكونكريت كانفاس في المجرى المائي النشطة، فقد تم تقييمه واعتماد استخدامه بواسطة هيئة البيئة بالمملكة المتحدة في عدد من المشروعات بالمملكة.

### 4.4 الحرائق

يتميز الكونكريت كانفاس بأداءً عالٍ في درجات الحرارة المرتفعة، كما أنه خضع لاختبار التفاعل مع الحرائق وقد نجح في الحصول على شهادة يوروكلاس B وفقاً لـ BS EN 13501 (يرجى الاطلاع على [وثيقة شهادة الوقاية من الحرائق للكونكريت كانفاس](#)). واعتمدت أيضًا «إدارة الصحة والسلامة داخل المنتاج الأمريكي» الكونكريت كانفاس في المادة 30 من قانون اللوائح الفيدرالية، الجزء 7، الفصل ب، البند 7.24. لمعرفة مزيد من المعلومات حول أداء الكونكريت كانفاس في تطبيقات مكافحة الحرائق، يرجى التواصل مع شركة كونكريت كانفاس.



### 4.5 الخواص الكيميائية

يتميز الكونكريت كانفاس بمقاومة عالية للمواد الكيميائية ويعتبر أكثر مقاومةً بكثير للمركبات الكيميائية المؤذية من الخرسانة المصنعة من الأسمنت البورتلاندي العادي. اجتاز الكونكريت كانفاس بنجاح اختبارات التغطيس لمدة 56 يوماً في الأحماض (حتى بي اتش 1) وفي القلوبيات (حتى بي اتش 13) بدون فقدان قوة المواد، (يرجى الاطلاع على [وثيقة الاختبار الكيميائي للكونكريت كانفاس](#)). يتميز الكونكريت كانفاس أيضاً بمقاومة عالية للكبريتات والمياه الجوفية ومياه البحار، كما أنه يتمتع بمقاومة جيدة للعديد من المركبات التي تهاجم الأسمنت البورتلاندي العادي وتشمل: مياه الصرف الصحي والكلوريدات وزيوت الدياغة والزيوت النباتية ومعظم الأملام المعدنية. يرجى الاطلاع على [اختبار المقاومة الكبريتية للكونكريت كانفاس والمقاومة الملحة للكونكريت كانفاس](#).

